




# LASUR CLASSIC SATINADO

## PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

**Protector decorativo de la madera con una excelente resistencia al agua y a la acción de la luz solar. Presenta una buena penetración en la madera, permitiendo obtener una película repelente al agua que aporta a la madera una mayor durabilidad.**

Acompaña a las dilataciones y contracciones de la madera. Lasur Classic Satinado absorbe y neutraliza los rayos UV, proporcionando a la madera una mayor resistencia y durabilidad.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR / INTERIOR 
- SE ADAPTA A LAS DILATACIONES Y CONTRACCIONES DE LA MADERA
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA ACCIÓN DE LA LUZ SOLAR
- RESISTENTE AL AGUA
- DISPONIBLE EN 8 TONOS DE MADERA Y 10 TONOS DECORATIVOS
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

# LASUR CLASSIC SATINADO

40025 SATINADO

## PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

### CARACTERÍSTICAS

- Se adapta a las dilataciones y contracciones de la madera
- Resistente a la acción de la luz solar
- Resistente al agua
- Fácil aplicación

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas:

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes. Las maderas resinosas se deben cepillar previamente.

#### Repintado:

En el caso de maderas pintadas o con barniz deteriorado, lijar hasta eliminar por completo cualquier resto de pintura o barniz y proceder cómo para maderas nuevas. Cuando no existe degradación visible del acabado anterior, lijar con lija de grano fino y eliminar el polvo.

### APLICACIÓN

Se recomienda aplicar entre dos y tres manos lijando entre las mismas con lija de grano fino.

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso.

#### Aplicación:

A brocha. Agitar regularmente el producto en el envase con una espátula durante la aplicación para asegurar una mayor homogeneidad de color y brillo. Efectuar un mantenimiento regular cada 12-24 meses, lijando ligeramente y aplicando una nueva mano.

#### Tiempo de secado:

**Superficial:** 5 horas.

**Repintado:** 24 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa)

#### Rendimiento medio teórico:

11-13 m<sup>2</sup>/L por mano.

#### COV'S:

Muy alto, mayor que el 50%.

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.


### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Incoloro (0000), Roble (0473), Caoba (0480), Iroko (0470), Castaño (0476), Palisandro (0471), Teka (0481), Ipe (0477), Nogal (0478).

**Colores de base:** TR.

**Acabado:** Satinado.

**Formatos:** 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U  
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es @cin.com  
www.valentine.es

