



## BRICODUR LIJADO SUAVE

### MASILLA DE POLIÉSTER BICOMPONENTE

Masilla de poliéster de dos componentes recomendado para la reparación de todo tipo de defectos en superficies metálicas.

- INTERIOR-EXTERIOR
- FACILIDAD DE APLICACIÓN Y LIJADO SUAVE
- BUENA FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA
- ENDURECIMIENTO MUY RÁPIDO
- NO DESCUELGA NI SE AGRIETA
- GRAN PODER DE RELLENO



# BRICODUR LIJADO SUAVE

## MASILLA DE POLIÉSTER BICOMPONENTE

20700

### CARACTERÍSTICAS

- Lijado suave
- Interior y exterior
- Buena flexibilidad y adherencia
- Aplicación fácil
- Gran poder de relleno.
- Endurecimiento muy rápido.

**Tiempo de secado:**

**Secado:** 5 minutos

**Duro y lijable:** 30 minutos

**Pot life:** 5 minutos

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas, óxidos, polvo y otros contaminantes. Este producto sólo es efectivo si está en contacto directo con la superficie. Solamente para hierro y acero.

Las superficies de los materiales deben ser muy consistentes, de lo contrario no tendrían cohesión. No aplicar sobre superficies blandas o húmedas.

### APLICACIÓN

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La mezcla, en la proporción 100 gr. de masilla por 3 gr. de catalizador, deberá ser homogénea y se utilizará inmediatamente. Preparar la mezcla en la cantidad necesaria solo cuando la superficie esté a punto.

#### Aplicación:

Espátula

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Crema

**Acabados:** Mate.

**Formatos:** 1 Kg los dos componentes.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**