



SPORT TENIS

PINTURA ESPECIAL PARA PISTAS DE TENIS

Pintura plástica al agua para pistas de tenis.

Pintura indicada para proteger, decorar y señalar suelos de pistas de tenis.

Pintura de gran resistencia al roce y al impacto. Tiene un buen comportamiento a la intemperie.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, AL ROCE Y AL IMPACTO
- BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- BUENA ADHERENCIA
- EXTERIOR / INTERIOR
- LIMPIEZA DE UTENSILIOS CON AGUA

PINTURA ESPECIAL PARA PISTAS DE TENIS

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia a la abrasión, al roce y al impacto
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena adherencia
- Limpieza de utensilios con agua
- Exterior e interior

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Soportes nuevos de hormigón: Esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Efectuar un tratamiento mecánico de la superficie, granallado, dejando un perfil de rugosidad de 15 a 20 micras. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco.

Soportes ya anteriormente pintados: Efectuar una limpieza, preferentemente, con agua a presión para quitar la pintura vieja no adherida. En los casos en que no sea posible llevar a cabo un minucioso cepillado. Rehacer las zonas dañadas y eliminar el polvo y la grasa.

Soportes con hongos y algas: Tratar con Descontaminante Artibiose.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos o tres capas de producto.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Diluir un 20% de agua solo la primera capa para aplicaciones a brocha y rodillo, y un 10% con pistola. La segunda capa aplicarla siempre listo al uso.

Aplicación:

Brocha, rodillo o pistola.

Tiempo de secado:

Superficial: 1 hora.

Repintado: 4-5 horas.
(A 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

8-10 m²/L por mano (según rugosidad de la superficie)

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: Rojo Óxido (C334), Verde (G651), Azul Atlántico (B526), Gris (Z492).

Acabado: Semi satinado

Formatos: 4L y 15L

Otros productos de la gama deportiva:
Sport Piscinas / Sport Frontón



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

