



Fecha de actualización: Enero 2016



CINOXANO EVO

Cinoxano Evo, pintura acuosa para fachadas basada en resinas de polisiloxano modificadas, que permite obtener una película con excelente repelencia al agua y proporciona que el polvo y la suciedad no se adhieren a ella y se eliminan fácilmente.

Cinoxano Evo presenta una elevada hidrofobicidad y repelencia al agua.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXCELENTE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- ELEVADA HIDROFOBICIDAD
- REPELENCIA AL AGUA
- RESISTENTE A LA RETENCIÓN DE SUCIEDAD
- GARANTÍA 10 AÑOS

multicolor 3G

 Valentine

 CIN

CARACTERÍSTICAS

- Resinas de polisiloxano
- Permeabilidad al vapor de agua
- Repelencia al agua
- Elevada hidrofobidad

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas: Esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de Primario Cinoxano (ref. 10-670).

Repintado: Efectuar una limpieza con agua a presión, o cepillar, para quitar la pintura vieja no adherida. Reparar las zonas dañadas y las fisuras de dimensiones entre 0,3 y 1,0 mm con Alltek Exterior (ref. 15-970). En las zonas de revoco a vista proceder conforme lo indicado para revocos de cemento nuevos. Si la pintura presenta caleo, aplicar Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4-137).

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del producto.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Si es necesario, diluir con agua hasta un máximo del 10% la primera capa y con un 5% las siguientes.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo anti-gota o pistola airless con boquilla de 0,38 a 0,43 mm (0,0015 a 0,0017 pulgadas).

Tiempo de secado:

Superficial: 30 min.

Repintado: 3 - 4 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10 – 14 m²/L por mano (sobre superficies lisas).

COV'S:

Bajo (0,30-7,99).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: Blanco y Bases P y M para teñir a través del sistema Sistema Multicolor 3G o del Sistema Multicolor.

Acabado: Mate.

Formatos: 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

