



VALTODO

IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA

Valtodo es una imprimación multiuso de color blanco para la preparación de todo tipo de superficies (PVC, aluminio, galvanizados, hierro, madera, cobre etc...)

Valtodo es ideal para superficies de acero y hierro por su gran poder antioxidante. Es adherente sobre metales no férricos y es un excelente sellador para madera por su facilidad de lijado. Además permite ser acabado con productos al agua, esmaltes sintéticos, epoxis y poliuretanos.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE
- BUENA ADHERENCIA
- SECADO RÁPIDO
- LIJADO FÁCIL
- PODER ANTICORROSIVO (HIERRO/ACERO)
- EXCELENTE CAPACIDAD SELLADORA
- BAJO OLOR
- PRODUCTO ACUOSO

IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA

CARACTERÍSTICAS

- **Imprimación multisuperficie**
- **Buena adherencia**
- **Secado rápido**
- **Lijado fácil**
- **Poder anticorrosivo (hierro/acero)**
- **Excelente capacidad selladora**
- **Bajo olor**
- **Producto acuoso**

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas, óxidos, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas:

Hierro y acero: desengrasar y desoxidar, preferiblemente hasta el grado Sa 2 ½ St 3. Eliminar el polvo.

Metales no férricos: desengrasar y lijar las zonas de corrosión.

PVC duro, poliéster-fibra de vidrio y otros plásticos: desengrasar, empleando un estropajo abrasivo, enjuagar y dejar secar.

Madera y aglomerados: quitar polvo y partes sueltas o degradadas.

Repintado:

En caso de que la pintura del soporte se encuentre en buen estado, cepillar o lijar y eliminar el polvo. En caso contrario, eliminar la pintura y proceder como si fuera superficie nueva.

APLICACIÓN

Aplicar una mano del producto

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. Para la aplicación a pistola diluir con un 15-20% de agua.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Tiempo de secado:

Secado: 4 horas.

Repintado: 6 horas productos al agua y 24 horas productos al disolvente (a 20 °C y 60% humedad relativa).

Rendimiento:

10– 14 m²/L (dependiendo del soporte y la dilución).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco (0503).

Acabado: Mate.

Formatos: 0,250 L, 0,750 L y 4 L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

