



VALASTIC RT

Fórmula mejorada del Valastic, revestimiento acuoso elástico ligeramente satinado para la protección y decoración de fachadas.

Valastic RT está especialmente indicado para superficies fisuradas de hasta 300 micras. Protege eficazmente los revocos contra la entrada de agua debido a que presenta una elevada impermeabilidad, aliada a una baja absorción.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- COPOLÍMERO ACRÍLICO ELÁSTICO
- FLEXIBILIDAD INCLUSO A BAJAS TEMPERATURAS
- IMPERMEABLE
- ELEVADA CUBRICIÓN
- GARANTÍA 10 AÑOS
- ABSORBE FISURAS DE HASTA 300 MICRAS

multicolor 3G

 Valentine

CIN

VALASTIC RT

LÍNEA FACHADAS

A0537

CARACTERÍSTICAS

- Copolímero Acrílico Elástico
- Impermeable
- Elevada cubrición
- Oculta pequeñas fisuras (hasta 0,3 mm de espesor)
- Flexibilidad incluso a bajas temperaturas
- Permeabilidad al agua líquida – Clase W3 – Baja ($W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$) de acuerdo con a EN 1062-3
- Permeabilidad al vapor de agua – Clase V1 – Alta ($Sd < 0,14 \text{ m}$) de acuerdo con la EN ISO 7783-2

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para eliminar partículas sueltas y polvo. Reparar las fisuras con Alltek Exterior y proceder como para superficies nuevas.

Si están en mal estado, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o cepillado a fondo, reparar desperfectos y aplicar una mano de Fondo Universal Incoloro. Pasadas 24 horas, aplicar dos o tres manos de Valastic RT.

Superficies nuevas:

Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra, etc., La superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de suciedad o polvo. Aplicar una mano de Fondo Fijador Universal diluido con agua y, respetando los tiempos de repintado, acabar con dos o tres manos de Valastic RT.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del producto.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar una mano diluida con un 5 % de agua y las siguientes capas sin dilución.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de forma que se obtenga el espesor conveniente.

Tiempo de secado:

Superficial: 3 horas.

Repintado: 24 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

3,5 - 6 m²/L por mano (sobre superficies lisas).

COV'S:

Bajo (0,30-7,99).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: Blanco, Base P, Base P1 y Base TR para teñir a través del Sistema Multicolor 3G.

Acabado: Ligeramente Satinado.

Formatos: 4L y 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**