



# MARÍTIMO CLASSIC

ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV

**Barniz de alta resistencia, ideal para superficies exteriores de madera sometidas a condiciones climatológicas extremas.**

MARÍTIMO CLASSIC, gracias a su alta elasticidad, acompaña las dilataciones y contracciones de la madera evitando que el barniz se cuartee y deteriore.

Barniz de gran durabilidad en exteriores debido a su elevada resistencia a los rayos UV.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR
- ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
- NO CUARTEA
- NO AMARILLEA
- GRAN DURABILIDAD EN EXTERIOR
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



# MARÍTIMO CLASSIC

40010

## BARNIZ DE ALTA RESISTENCIA EN EXTERIOR

### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a los rayos UV
- No cuartea
- No amarillea
- Buena aplicabilidad

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas:

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes.

#### Repintado:

Si el barniz anterior está en mal estado o no tiene buena adherencia eliminarlo por completo mediante lijado o decapado y proceder como para maderas nuevas. Si está en buen estado lijar suavemente para abrir el poro y limpiar el polvo cuidadosamente. El soporte debe de estar seco, limpio, libre de polvo, grasas y otros contaminantes.

### APLICACIÓN

Se recomienda aplicar tres manos de MARÍTIMO CLASSIC, con un intervalo de tiempo de un día intentando no dar capas gruesas.

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. No diluir.

#### Aplicación:

A brocha. Limpiar los utensilios con Disolvente para Sintéticos de Valentine. Siempre es conveniente no dar capas gruesas de barniz para evitar arrugados en el repintado.

#### Tiempo de secado:

**Superficial:** 6 horas.

**Repintado:** 24 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

#### Rendimiento medio teórico:

8-12 m<sup>2</sup>/L por mano.

#### COV'S:

Valor Límite de la UE para este producto (Cat.A/e: 400g/L COV. Valor máximo de este producto 400g/L.

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Colores:** 0000 Incoloro, A145 Natural, C065 Castaño.

**Acabado:** Brillante.

**Formatos:** 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es



 Valentine

 CIN